



• Anwendungsbereich

Natural Pegasus V1 Möbelöl ist eine besonders tief eindringende Pflanzenölverkochung, welche den Untergrund stark verfestigt. Für alle Holzarten im Möbelbereich geeignet.

• Eigenschaften

Tiefenwirksam, imprägnierend, antistatisch.

• Inhaltsstoffe

Glyzerinharzester, Leinöl-Standöl, Holzöl - Standöl, Lackleinöl, Isoaliphate, Alkohol, Titan, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn)

Technische Daten

- Reinigung: Pistole bzw. der Geräte mit Natural Naturölverdünnung.
- Flammpunkt: über 100°C
- GISCODE M-DF04 | Ö60
- EU Decopaint VOC A/e (400 g/l) – Produkt enthält max. 390 g/l.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

• Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren!

Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

Untergrund: Feinschliff Körnung min. 220

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

• Verarbeitung

Pegasus V1 Möbelöl wird mit Heißsitzpistole bis 80°C aufgespritzt. Maschinelles Nachpolieren nach ca. 15 Min. mit Sisalbürste oder weißem Pad notwendig. Bei stark saugendem Untergrund sind 2 Aufträge notwendig.

Zwischen 1. und 2. Auftrag ca. 30 Min. warten. Bei pigmentiertem Pegasus V1 Möbelöl Rundstrahldüse einsetzen.

Gut belüften! Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

WICHTIG! Oberfläche trocken polieren, da Überstände klebrig und glänzend bleiben können.

• Pflege & Reinigung

Die Oberfläche ca. 2 Wochen nur trocken reinigen. Zur laufenden Pflege empfehlen wir Natural Spezial Reiniger und das Natural- Pflegeset. Zur Reinigung der Oberfläche keinesfalls ein Microfasertuch verwenden. In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen. Ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Weitere Bearbeitung

Natural Tec Oil 501 matt, Natural Finishöl oder Natural Heißwachs hauchdünn auftragen, auf Seidenglanz polierbar.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	10-20m ² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 30 min bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 1 Std. bei 20°C
Endhärte:	Nach 2 Wochen
Auftrag:	2
Weitere empfohlene Produkte:	
Natural Tec Oil 501 matt	
Natural Heißwachs	
Natural Finishöl	

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>



• **Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008**

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder un erreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• **Restentsorgung**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteis en bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>