



• Anwendungsbereich

Stark strapazierte Flächen benötigen mehr Schutz. Als zusätzlicher, letzter Anstrich über Natural H2 Lasur. Ideal für stark bewitterte Holzoberflächen wie z.B.: Wetterseite, Außentüren, Fenster, Gartentische und -bänke. Verstärkt den UV-Schutz bei besonders hellen Farbtönen, jedoch nicht bei einem farblosen Untergrund. Mischbar mit Natural H2 Lasur. Lösemittelfrei. Vegan.
Geprüft nach EN 71-3.

• Eigenschaften

Natural H2 Wetterschutz ist eine Pflanzenöl-, Naturharz-, Wasser Verkochung. Leicht verarbeitbar, ergiebig, elastisch, guter Verlauf, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Wasser- und Wetterfestigkeit. Frei von Lösemitteln sowie Blei.

Kein Schutz gegen Bläuepilz!

• Inhaltsstoffe

Wasser, Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/Baumwollsaatölalkydharz, Türkischrotöl, Kieselsäure, Polysaccharid, bleifreie Trockner (Mangan, Zirkonium, Calcium), Topfkonservierer, Titandioxyd.

Technische Daten:

- Farben: farblos
- Verpackung: 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt. – Großgebilde auf Anfrage
- Löslichkeit: in Wasser
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse	A/e (130 g/Lt)
VOC max.	max. 5 gr./ lt.
Verdünnung	Wasser
DIN EN 71-3	Ja
DIN 53160	entfällt
PPWR konform	Ja
EMPCo konform	Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)
GISCODE	M-DF03 Ö10
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Nein
Blei, Cadmium, Chrom IV	Nicht enthalten
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe	Nicht enthalten
Konservierungsmittel	enthalten
Gefahrgut	Nein

• Verbrauch

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus. Durchschnittswert auf glattem geschliffenem Holz: 1lt. für 10-12 m²

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	10-12m ² / Liter
Überstreichbar:	Nach 12 Std. bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 6-12 Std. bei 20°C
Schleifbar:	Nach 24-36 Std. bei 20°C
Endhärte:	Nach 24-36Std.
Auftrag:	1x
Weitere empfohlene Produkte:	Natural H2 Lasur

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>



• Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren!

Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen.

Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 12 %), sauber und fettfrei sein.

Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern vor Verarbeitung miteinander mischen.

Nicht unter <12°C und bei Feuchtigkeit (Nebel, Regen, etc.) sowie direkter Sonneneinstrahlung an heißen Tagen verarbeiten.

Empfohlene Grundierung: Das Holz mit Natural H2 Lasur laut Verarbeitungshinweis behandeln und mindestens 1 Woche trocknen lassen. Anstrich und raue Stellen leicht überschleifen (220 – 280).

• Verarbeitung

1. Anstrich: Natural H2 Wetterschutz durch Streichen oder Spritzen dünn auftragen. Keinesfalls das Produkt zu dick oder mehrschichtig auftragen.

Renovierungsanstrich: Alte Anstriche auf Haltbarkeit prüfen, abplatzende Stellen bis auf den Untergrund entfernen. Weiterer neuer Anstrichaufbau wie oben beschrieben. Intakte, feste Farbschichten säubern, anschleifen und 1 Anstrich mit Natural H2 Wetterschutz aufbringen.

Gartenmöbeln: Tragen Sie H2 Wetterschutz erst ca. 1 - 2 Wochen nach der H2 Lasur auf. Dadurch ist gewährleistet, dass die Lasur optimal durchgetrocknet ist. An den Kanten auf Tropfnasenbildung achten und diese sofort abwischen. Gut belüften! In den ersten Wochen für eine gute Durchlüftung sorgen, ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen.

Achtung! Keinesfalls dürfen **Microfasertücher** zur Reinigung verwendet werden.

Hinweis: Obwohl der H2 Wetterschutz trocken und blockfest ist, können sie auch noch nach Tagen ein leichtes (aber nicht klebriges) Haften verspüren. Dies mindert die Qualität des Anstriches jedoch nicht. Durch die natürlichen Pflanzenöle können arttypische Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>