



■ Anwendungsbereich

Verarbeitung nur durch versierte Fachkräfte! Zur Endbehandlung von stark strapazierten Holzoberflächen, wie Fußböden, Küchen-, Arbeits- u. Tischplatten oder saugfähige Stein- und Klinkeroberflächen, sowie Kork.

■ Inhaltsstoffe

Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydharz, Kieselsäure, Isoaliphate, bleifreie Trockner (Co, Mn, Zr, Ca), Erd- und Mineralpigmente, Titandioxyd.

■ Technische Daten:

- Spez.Gewicht: 0,93 g/ml
- Flammpunkt: über 65°C
- Verdünnung: Natural Naturölverdünnung
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

■ Verarbeitungshinweise:

Verbrauch: 15-20m² / Liter

Weiterverarbeitbar: Nach 12Std. bei 20°C

Oberflächlich trocken: Nach 6-8 Std. bei 20°C

Endhärte: Nach 2 Wochen

Auftrag: 1x

Weitere empfohlene Produkte:

Natural Parkett- und Fußbodenöl
Natural Parkett- und Fußbodenöl
Heißtechnik

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

**Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung.
Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.**

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.1225 L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>

 NATURAL-FARBEN.DE



I Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse	A/e (max. 700 gr/lit)
VOC max.	max. 500 gr./ lt.
Verdünnung	Lösemittel
DIN EN 71-3	Ja
DIN 53160	In Prüfung
PPWR konform	Ja
EMPCo konform	Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)
GISCODE	M-DF04 Ö60
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Nein
Blei, Cadmium, Chrom IV	Nicht enthalten
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe	Nicht enthalten
Konservierungsmittel	Nein
Gefahrengut	Nein

I Verbrauch:

Spachtel / Roller: 30–40 m² / lt. 15-20 m² /lt. Walzauftrag: 10–20 g / m² pro Auftrag Oberflächen - Refreshing: ca. 60–80 m² / lt.

I Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren! Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!
Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

I Verarbeitung

Empfohlene Untergrund

Grundierung: Den Boden mit **Natural Parkettöl Heißechnik** grundieren. Die Oberfläche nach der Grundierung und Trocknung mit braunem Pad abpaden und absaugen.

Auftrag (zB. bei Fußboden):

Spachtel: Spezialöl aufspachteln, anschließend mit Einscheibenpoliermaschine oder Columbus Thermopadmaschine und weißem Pad das Öl einpaden.

Roller: Spezialöl mit einer Spezial Schaumstoffwalze dünn und gleichmäßig aufgetragen

Industrieauftrag: erfolgt in der Regel durch 2-maligen Walzenauftrag und anschließendem Durchlauf durch Vertreiberbürsten.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.
Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung.
Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.1225 L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>





Gut belüften! Bis zur vollständigen Durchhärtung der Oberfläche (ca. 14 Tage) die Oberfläche nicht feucht reinigen, nicht abdecken (Plastikfolie) und keine Teppiche auflegen.

WICHTIG: Während der Trocknung für Staubfreiheit sorgen.

Reinigung & Pflege

In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen. **Keinesfalls** dürfen **Microfasertücher** zur Reinigung verwendet werden. Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen. Den Boden vor Feuchtreinigung mit Besen oder Staubsauger säubern. Die laufende Reinigung und Pflege mit **Natural Spezialreiniger**. Die Oberfläche wird gereinigt und gleichzeitig gepflegt. 1-2 mal jährlich sollte die Fläche mit **Natural Pflegewachsöl** oder **Natural Finishöl** hauchdünn aufgefrischt werden. Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthält Kobalt. Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung.

Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.1225 L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** [+49\(0\)9571/3616](tel:+49095713616)

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>