Natural Pegasus V2 Möbelwachsöl (Heisstechnik)

Anwendungsbereich

NATURAL Pegasus V2 Möbelwachsöl ist eine besonders tief eindringende Pflanzenölverkochung, welche den Untergrund stark verfestigt und eine seidige Oberfläche bildet. Für alle Holzarten im Möbelbereich geeignet. Nicht geeignet für Möbelkorpus Innenteile (event. Geruchsbildung). Farbton: farblos **Inhaltsstoffe geprüft nach EN 71-3.**

Eigenschaften

Tiefenwirksam, imprägnierend, seidenglänzend, antistatisch. Belebt sanft die Holzmaserung.

Inhaltsstoffe

Glyzerinharzester, Leinöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Lackleinöl, Isoaliphate, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn), Titandioxid, Kieselgur, Bienenwachs, Carnaubawachs, Sojalecithin.

Technische Daten

• Farbtöne: farblos
• Löslichkeit: in Lösemittel
• Flammpunkt: über 100 °C
• Verpackung: 2,5 lt. / Großgebinde auf Anfrage
• GISCODE M-DF04 | Ö60
• Kein Gefahrengut. Giftklassenfrei.
• EU Decopaint VOC A/e - das Produkt enthält max. 390/l. (Grenzwert 400 g/l)

• Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.
Durch die Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch: 10-20 gr/m² je Auftrag

Staubtrocken: Nach 1 Stunde bei 20°C

Oberflächig trocken: Nach 24 Std. bei 20°C

Endhärte: Nach 7 Tagen

Auftrag: 1-2x, je nach Anwendung

Weitere empfohlene Produkte:
Natural Tec Oil 501
Natural Spezialreiniger

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Verbrauch

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus. o Richtwerte: 10-20 gr/m² je Auftrag

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.
Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung.
Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.0926 L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels
• **Telefon:** +49(0)9571/3616
• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de
• **Shop:** https://shop.natural-farben.de
• **Rat & Service, Tipps im Blog:** https://natural-farben.de

Natural Pegasus V2 Möbelwachsöl (Heisstechnik)

Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren! Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen! Jedes Holz ist anders. Machen Sie daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), fest, sauber, saugfähig, harzfrei und staubfrei sein.

ACHTUNG! Nur am kalten Boden arbeiten. Fußbodenheizung bereits vor und unbedingt bis zum Ende der Verarbeitung abschalten! Feinschliff Körnung mind. 220

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

Verarbeitung

Bei kühlen Temperaturen das Produkt gut aufrühren bzw. leicht erwärmen. Pegasus V2 Möbelwachsöl wird mit Heiß-Spritzpistole (bis 80°C) aufgespritzt. Maschinelles Nachpolieren nach ca. 15 Min. mit weißem Pad notwendig. Bei pigmentiertem Pegasus V2-Möbelwachsöl, Rundstrahldüse einsetzen. Bei stark saugendem Untergrund sind 2 Aufträge nötig.

WICHTIG: Nach dem Polieren muss sich die Oberfläche trocken anfühlen, da Überstände klebrig und glänzend bleiben können.

Trockenzeit

Staubtrocken nach ca.1 Std. Durchgetrocknet nach ca.24 Std. Endhärte nach 7 Tagen.

WICHTIG: **Gut lüften!** In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen. (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen). Erst nach 2-3 Wochen Bodenbeläge (Teppich etc.) auflegen.

Werkzeugreinigung

Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturölverdünnung oder Pflanzenölseife.

Pflege & Reinigung

In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen. **Keinesfalls** dürfen **Microfasertücher** zur Reinigung verwendet werden. Gerbsäurehältige Hölzer (Eiche etc.) und dunkle Böden nach ca. 14 Tagen mit warmer Spezialreiniger – Seifenlauge nebelfeucht aufwischen. Dadurch werden die möglicherweise aus dem Holz ausgetretenen, wasserlöslichen Pigmente entfernt.

Zur laufenden Pflege empfehlen wir **Natural Spezial-Reiniger und Natural Holzauffrischer Fleckentferner**. Ist eine Grundreinigung notwendig, empfehlen wir **Natural Intensiv-Reiniger**. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. **Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.**

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.0926 L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels
- **Telefon:** +49(0)9571/3616
- **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de
- **Shop:** https://shop.natural-farben.de
- **Rat & Service, Tipps im Blog:** https://natural-farben.de

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthält Kobalt. Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern.

Restentsorgung

Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.
Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung.
Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise, dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen. (Info.0926 L1026)

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels
• **Telefon:** +49(0)9571/3616
• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de
• **Shop:** https://shop.natural-farben.de
• **Rat & Service, Tipps im Blog:** https://natural-farben.de