



## ■ Anwendungsbereich

Wasserbasierender Fruchtsäurekomplex und Metallsalze zur Aktivierung der holzeigenen Inhaltsstoffe. Natural Nadelholz-Vergrauer ist ein leicht pigmentierter Reaktivaktivator für Nadelhölzer – speziell für Fichte und Lärche. Endbehandlung mit Natural Ölen. Natural Nadelholz-Vergrauer reagiert mit den natürlichen Holzinhaltsstoffen und verändert gemeinsam mit der holzeigenen Gerbsäure den Farbton der Oberfläche.

Lösemittelfrei.

## ■ Inhaltsstoffe

Fruchtsäurekomplex aus Apfelsäure (Essig), Weinsäure, Milchsäure (Sauerkraut), Zitronensäure, Eukalyptusöl, Metallsalze (Eisen), Wasser, Tenside, Zellulose, Erd- und Mineralpigmente

VOC (g/l) <1 PH 2,0-2,8.

## ■ Inhaltsstoffe

Vorbehandlung zur natürlichen Farbveränderung der Holzoberflächen. Besonders geeignet für Holz im Außenbereich (gehobelt/sägerau), Parkettböden und Möbeloberflächen. Die Oberfläche erhält den typisch gealterten Antik Vintageeffekt.

## ■ Vorbereitung

Die Holzoberfläche muss sauber, öl-, wachs-, fettfrei und staubfrei sein. Lufttemperatur >10°C, rel. Luftfeuchtigkeit 50% und leichte Luftbewegung durch Raumbelüftung.

## ■ Anwendung

**Den Bodensatz im Behälter gut aufschütteln/ rühren! Nur rostfreies Material bei der Verarbeitung verwenden.**

## ■ Tipp

Natural Nadelholz-Vergrauer mit Rolle, Schwamm oder Pinsel gleichmäßig in Faserrichtung auftragen. Natural Nadelholz-Vergrauer etwas einwirken lassen und dann nochmals gleichmäßig verteilen, damit eventuelle Ansatzspuren egalisiert werden.

Falls notwendig den Vorgang nach 2-3 Std. wiederholen. Bis genügend Routine vorhanden ist, kleinflächig oder zu zweit arbeiten.

Fußbodenheizung unbedingt einige Stunden vor Verarbeitung abschalten. Nach der Trocknung die Oberfläche mittels Pad (leichte Schleifwirkung) überarbeiten, um die aufgestellten Holzfasern zu brechen und glätten.

**Hinweis:** Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/ Spritzmaske verwenden!

## ■ ACHTUNG!



### Unbedingt eigene Testversuche am verwendeten Holz machen!

Metallteile (Beschläge) und Pflanzen vor direktem Kontakt mittels Abdeckung (Malerfolie) schützen.

## ■ Trockenzeit

### Während der Trocknung gut lüften!

Vorsichtig begehbar nach 2 - 3 Stunden. Schmutzeintrag vermeiden! Weiterbearbeitbar nach 12 - 24 Stunden. Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können zu Verzögerungen bei der Trocknung führen.

## ■ Verbrauch

15 - 30 m<sup>2</sup>/l je nach Auftragsart. Bei stark saugendem Holz, gebürsteter Oberfläche oder groben Schliff erhöht sich der Verbrauch.

## ■ Wichtig!

Vermeiden Sie, dass Material auf die Fläche tropft oder verschüttet wird. Fleckenbildung!

## ■ Verdünnung

Das Produkt ist gebrauchsfertig.

## ■ Werkzeug Reinigung

Mit Wasser

## ■ Gebinde

950 ml / 5 lt. Gebinde

## ■ Lagerung

Ungeöffnet im Originalgebinde 2-3 Jahre. Nur in Plastik- bzw. Glasbehältern lagern. Für Kinder unerreikbaar, frostfrei, kühl und trocken lagern.

## ■ Allgemeines NATURAL Naturfarben



werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen soweit wie möglich aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.

**Hinweise:** Die Rezepturen der Natural Naturfarben werden ständig verbessert, daher kann es zu Veränderungen der Inhaltsstoffe gegenüber diesem Merkblatt kommen. Den aktuellen Stand können Sie via Kontaktformular/ E-Mail erfragen. (Info.1120 L0825) Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. **Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.**

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz  
E-Mail: [office@natural.at](mailto:office@natural.at) | Internet: [www.natural.at](http://www.natural.at)

**Vertrieb:** Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• Telefon: +49(0)9571/3616

• E-Mail: [kontakt@natural-farben.de](mailto:kontakt@natural-farben.de)

• Shop: <https://shop.natural-farben.de>

• Rat & Service, Tipps im Blog: <https://natural-farben.de>