



• Anwendungsbereich

Zur Verarbeitung nur durch versierte Fachkräfte. Natural Pigmentöl ist speziell für das intensive Einfärben von Holz- und Parkettböden, sowie Möbeloberflächen. Unterschiedliche Holzsortierungen erhalten eine gleichmäßige Oberfläche.

WICHTIG: Nur eingeschränkt anwendbar auf Buche oder stark saugenden Oberflächen (ungleichmäßige Pigmentaufnahme).

• Inhaltsstoffe

Leinöl-Standöl, Dammar, Leinöl, Isoaliphate, Kolophonium-Glycerin, Rizinusöl, Kieselgur, Kieselsäure, Erd- und Mineralpigmente, Quellton, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei)

• Technische Daten

- Spez. Gewicht: 0,93 g/ml
- Viskosität: 18 Sek. (DIN 4mm) bei 20°C
- Flammpunkt: über 66°C
- Verdünnung: Natural Naturölverdünnung
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse
VOC max.
Verdünnung

A/e (max. 400 gr/l)
max. 390 gr./ lt.
Lösemittel

DIN EN 71-3
DIN 53160
PPWR konform
EMPCo konform

nein
In Prüfung
Ja
Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)

GISCODE
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Blei, Cadmium, Chrom IV
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe
Konservierungsmittel
Gefahrgut

M-DF04 | Ö60
Nein
Nicht enthalten
Nicht enthalten
Nicht enthalten
Nein

• Verbrauch:

Neu: 15– 20 m²/lt.
Renovierung: 20 – 25 m²/lt.
Industriellen Walzauftrag: 10–20 g/m² pro Auftrag

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch: 20 m² / Liter
Weiterverarbeitbar: Nach 12-18 Std. bei 20°C
Oberflächig trocken: Nach 6-8 Std. bei 20°C
Auftrag: 1x
Weitere empfohlene Produkte:
Natural TEC Oil 501 matt
Natural Parkettöl
Natural Finish Öl
Natural Möbel Hartöl

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>



Natural Pigmentöl



Rat & Service: natural-farben.de

• Vorbeutung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren!

Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein.

Schliff: Fläche Schleifgitter: 60–80/100–150

Exzenterschleiff: 60 –120/150 –180

Trio- oder Quattroschleifmaschinen: 120–150

Wichtig! gleichmäßiges Schleifbild. Schleifriefen dürfen nicht sichtbar sein. Es ist dazu der Einsatz eines Exzenterschleifers, als Nachschleiff für den Randbereich, sowie ein Gitterschliff für die gesamte Fläche notwendig.

• Verarbeitung

Pigmentöl gut aufrühren!

Entsprechende Menge in eine Farbwanne geben und mit Schaumstoffroller dünn und gleichmäßig auf den Boden auftragen. Jeweils nach ein paar m² die gestrichene Fläche mit dem trockenen Schaumstoffroller (oder mit einem neuen, zweiten Roller) nochmals überrollen und vorhandene Pigmentansammlungen (Rollansätze etc.) ausrollen.

Gut belüftet! 12 bis 24 Std. trocknen lassen. Für Staubfreiheit sorgen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Tipp

Bei größeren Flächen ist es sinnvoll zu zweit zu arbeiten.

Nach 18– 24 Std. mit Einscheibenmaschine und braunem Pad (od. Stiel und Handpad) leicht überschleifen. Randbereiche mit Handpad bearbeiten.

Achtung! Prüfen Sie vor dem Abpadden immer an einer, nachher nicht sichtbaren Randstelle, ob sich das Pigment fest mit dem Holz verbunden hat.

• Weiterbehandlung

mit **Natural Finishöl** oder **Natural TEC OIL 501**. Das Öl dünn mit einer Spachtel auftragen (1lt. / 40-50m²) und mit Polierpad einarbeiten.

• Empfehlung für Verarbeiter

Aufgrund unterschiedlicher Saugfähigkeit im Holz kann der Farbton schwanken. Weisen Sie Ihren Kunden darauf hin.

• Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerschbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisens bzw. Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>

