



• Anwendungsbereich

Natural Parkett- und Fußbodenöl Heißtechnik ist der optimale Langzeitschutz für Treppen und Fußböden aus Buche, Eiche und anderen Holzarten sowie Kork, Stein, Schiefer und Terracotto.

Geprüft nach EN 71-3.

• Eigenschaften

Eine besonders tief eindringende Pflanzenölverkochung, welche den Untergrund stark verfestigt und für besonders strapazierbare Oberflächen bei Fußböden sorgt.

• Inhaltsstoffe

Glyzerinharzester, Leinöl-Standöl, Lackleinöl, Holzöl, Isoaliphate, Alkohol, Titan, Kobalt, Calcium, Zirkonium.

Technische Daten

- Farbtöne: farblos, UV-Blocker
- Löslichkeit: in Lösemittel
- Flammpunkt: über 65 °C
- Spez. Gewicht: 0,93 g/ml
- GISCODE M-DF04 | Ö60
- EU Decopaint VOC A/e (400 g/l) – Produkt enthält max. 390 g/l.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse

VOC max.

Verdünnung

A/e (max. 400 gr/ltr)

max. 390 gr./ltr.

Lösemittel

DIN EN 71-3

DIN 53160

PPWR konform

EMPCo konform

Ja

In Prüfung

Ja

Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)

GISCODE

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Blei, Cadmium, Chrom IV

Formaldehyd / Formaldehyddespotstoffe

Konservierungsmittel

Gefahrgut

M-DF04 | Ö60

Nein

Nicht enthalten

Nicht enthalten

Nicht enthalten

Nein

• Verbrauch

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus.

Spachtel /: 30–60 m² /ltr.

Roller: 15–20 m² /ltr.

Spritzpistole: 10–30 g / m² pro Auftrag

Walzauftrag: 10–20 g / m² pro Auftrag

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch: 10–30m² / Liter

Weiterverarbeitbar: Nach 1 Std. bei 20°C

Oberflächlich trocken: Nach 2 Std. bei 20°C

Endhärte: Nach 2 Wochen

Auftrag: 2x

Weitere empfohlene Produkte:

Natural Tec Oil 501 matt

Natural Pigmentöl

Natural Heißwachs

Natural Finishöl

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze

GesmbH, A-4060 Leonding/Linz

E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>



• Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren! Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird **nicht empfohlen!** Der Fußboden muss trocken, fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Endschliff mit Schleifgitter: 120. Alte und renovierte Parkettböden auf etwaige alte Farbbeizen und herauslösende Pigmente überprüfen.

Schleifaufbau:

Schleifpapier Körnung 80/120/220

Schleifgitter: 120

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

• Verarbeitung

Das Parkett- und Fußbodenöl auf den Fußboden aufschütten und mit einer Flächenspachtel abziehen. Nach ca. 15. Minuten mit der Thermopad E4 (ca. 80°C) mit weißem Pad einpolieren. 2 Aufträge. Zwischen erstem und zweitem Auftrag mind. 1 Stunde trocknen lassen.

WICHTIG: Nach dem Polieren muss sich die Oberfläche trocken anfühlen, da Überstände klebrig und glänzend bleiben können. Nur auf dem kalten Boden arbeiten. Fußbodenheizung unbedingt bis zum Ende der Verarbeitung abschalten!

• Tipp

Beim Auftrag des Öles z. B. bei Buche, kann es zu sogenannten Ansätzen (Spachtelschlägen) kommen, wenn es bei den Überlappungen zu längeren Pausen kommt. Daher das Öl gleichmäßig und zügig verarbeiten.

• Tropenhölzer

Dunkle und stark pigmenthaltige Tropenhölzer nach dem Feinschliff mit Natural Verdünnung gut abreiben, mit Wassertest überprüfen, falls nötig nochmals mit alkoholischer Verdünnung abreiben. Bei Tropenhölzern als Finish unbedingt Natural Fußbodenbienenwachs verwenden.

• Stark saugende Hölzer

Bei Buche und Erle ist z.B. ein größerer Materialauftrag nötig. Wir empfehlen, das Parkett- und Fußbodenöl beim ersten Auftrag mit einer Kurzhaarrolle aufzutragen. Den Überstand nach ca. 10 Min. abspachteln.

• Mögliche Weiterbearbeitung

Natural Heißwachs (auf Seidenglanz polieren), Natural Finishöl dünn auftragen und einpolieren.

• Reinigung

Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturölverdünnung und Pflanzenölseife.

• Pflege

In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen. Gerbsäurehaltige (Eiche etc.) und dunkle Böden nach ca. 10 – 14 Tage mit warmer Spezial Reiniger Seifenlauge aufwischen. Dadurch werden die möglicherweise aus dem Holz ausgetretenen, wasserlöslichen Pigmente entfernt. Eventuell mit **Natural Finish Öl** die Oberfläche dünn nachölen und aufpolieren. Zur laufenden Pflege empfehlen wir: **Natural Spezial Reiniger** und **Hartglanzwachs**. Zum Aufwischen des Bodens keinesfalls ein Microfasertuch verwenden. Ist eine Grundreinigung notwendig empfehlen wir: **Natural Intensiv Reiniger**. Den Boden je nach Bedarf stellenweise mit **Natural Pflegewachsöl** nachölen. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>



• **Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008**

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern.

• **Restentsorgung**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>