



• Anwendungsbereich

Natural H2 Möbelöl ist besonders geeignet für Holzoberflächen wie z.B., Möbel, Regale, Arbeitsplatten usw. im Innenbereich.

Es dringt tief in den Holzuntergrund ein und verfestigt die Holzstruktur. H2 Möbelöl macht die Oberfläche strapazierfähig und schützt vor Verschmutzung. **Lösemittelfrei. Geprüft nach EN 71-3.**

• Eigenschaften

H2 Möbelöl ist eine Pflanzenöl-, Naturharz-, Wasser Verkochung. Leicht verarbeitbar, sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Bleibt sehr elastisch und belebt die natürliche Holzmaserung. Frei von SVOC, Lösemitteln sowie Blei.

• Inhaltsstoffe

Wasser, Leinöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/Baumwollsaatölalkyldharz, Türkischrotöl, Kieselsäure, Polysaccharid, bleifreie Trockner (Mangan, Zirkonium, Calcium), Topfkonservierer, Titandioxyd.

Technische Daten:

- Farben: farblos
- Verpackung: 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt. – Großgebinde auf Anfrage
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse A/f (max. 130 gr/lt)
VOC max. max. 5 gr./ lt.
Verdünnung Wasser

DIN EN 71-3 Ja
DIN 53160 entfällt
PPWR konform Ja
EMPCo konform Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)

GISCODE M-DF03 | Ö10
Aromatische Kohlenwasserstoffe Nein
Blei, Cadmium, Chrom IV Nicht enthalten
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe Nicht enthalten
Konservierungsmittel enthalten
Gefahrgut Nein

• Verbrauch

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus. Durchschnittswert auf glatten geschliffenen Holz 50-70ml/m²

Bitte beachten Sie!

Nicht geeignet für Möbelkorpus-Innenteile (Geruchsbildung), verwenden Sie hier nur Natural Bienenwachs Balsam Aqua.

Durch die natürlichen Pflanzenöle können arttypische Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

Geöltes Holz kann unter Ausschluss von UV-Licht vergilben. Wenn dies vermieden werden soll, dann verwenden Sie Natural Bienenwachs Balsam Aqua.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch: 15-20 m² / Liter
Weiterverarbeitbar: Nach 24Std. bei 20°C
Oberflächig trocken: Nach 24Std. bei 20°C
Endhärte: Nach 2 Wochen
Auftrag: 2x
Weitere empfohlene Produkte:
Natural Tec Oil 501 UV-Filter
Natural H2 Pflegewachsbalsam

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>



• Vorbereitung

Das Produkt ist gebrauchsfertig und soll unverdünnt verarbeitet werden.

Untergrund: muss saugfähig, sauber und trocken sein! (Holzfeuchte unter 18 %). Raumtemperatur ca. 20° C. Oberfläche fein schleifen (Körnung 220).

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden.

• Verarbeitung

1. Anstrich mit Pinsel oder Schwamm gleichmäßig in Maserrichtung auftragen.

Trocknungszeit: ca. 24 Std. trocknen lassen. Bei Raumtemperatur < 20°C ist die Trocknungszeit zwischen den Anstrichen etwas zu verlängern.

Zwischenschliff falls notwendig mit feinem Schleifvlies oder Schleifpapier (Körnung 240-320)

2. Anstrich: wie ersten Anstrich auftragen. Nicht unter <12°C und bei Feuchtigkeit (Nebel, Regen, etc.) sowie direkter Sonneneinstrahlung an heißen Tagen verarbeiten.

Die Oberfläche in den ersten 2 Wochen nicht abdecken und schonend behandeln.

Bei Temperaturen <20°C, hoher Luft- oder Untergrundfeuchtigkeit, bei gerbsäurehaltigen Hölzern und Tropenhölzern sind Verzögerungen in der Trocknung möglich.

Gut belüften! Bei Verarbeitung und in den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen, ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen. Die Oberfläche in dieser Zeit nur trocken reinigen. Gerbsäurehaltige (Eiche etc.) u. dunkle Hölzer nach ca. 14 Tage mit warmer Spezial Reiniger - Seifenlauge nebelfeucht abwischen. Dadurch werden die möglicherweise aus dem Holz ausgetretenen, wasserlöslichen Pigmente entfernt. Eventuell mit H2 Pflegewachsbalsam die Oberfläche dünn aufpolieren.

Während der Trocknungs- und Aushärtezeit nicht abdecken! Ist bautechnisch ein Abdecken unbedingt erforderlich, so darf die Abdeckung frühestens nach 4 Tagen erfolgen, und muss zwischendurch entfernt werden, um den Trocknungsvorgang nicht zu verzögern. Die Endhärte ist nach 14 Tagen erreicht.

• Pflege

Zur laufenden Pflege empfehlen wir: Natural Spezial Reiniger und Natural H2 Pflegewachsbalsam. Zur Reinigung der Oberfläche keinesfalls ein Microfasertuch verwenden. Das Holz kann man je nach Bedarf stellenweise reparieren und nachölen. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>