



• Anwendungsbereich

Schutz und Pflege für Holzterrassen bzw. Gartenmöbel. Natural H2 Terrassenöl - farblos und färbig schützt die Oberfläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Geeignet für europäische Holzarten, druckimprägniertes Holz, Thermoholz und Edelhölzer. Färbiges H2 Terrassenöl schützt Ihr Holz gegen Vergrauung durch UV-Licht. Liegende, frei bewitterte Oberflächen wie Holzböden, Holzdecks, Stege, Holzroste etc. einmal jährlich auffrischen.
Lösemittelfrei.

• Eigenschaften

Natural H2 Terrassenöl dringt tief in das Holz ein, hält es elastisch und frisch. Das Holz bleibt offenporig und das Eindringen von Feuchtigkeit wird vermindert. Frei von Lösemitteln sowie Blei.
Kein Schutz gegen Bläuepilz!

• Inhaltsstoffe

Wasser, Leinöl, Leinöl-Standöl, Ricinusöl, Rapsöl, Sonnenblumen-/ Baumwollsaatölalkydharz, Türkischrotöl, Kieselsäure, Polysaccharid, bleifreie Trockner (Mangan-, Zirkonium, Calcium), Topfkonservierer, Erd- und Mineralpigmente, Titandioxyd.

Technische Daten:

- Farben: Farbtöne und farblos
- Verpackung: 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt. – Großgebinde auf Anfrage
- Löslichkeit: in Wasser
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse	A/f (max. 130 g/L)
VOC max.	max. 5 gr./ lt.
Verdünnung	Wasser
DIN EN 71-3	Ja
DIN 53160	In Prüfung
PPWR konform	Ja
EMPCo konform	Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)
GISCODE	M-DF03 Ö10
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Nein
Blei, Cadmium, Chrom IV	Nicht enthalten
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe	Nicht enthalten
Konservierungsmittel	enthalten
Gefahrgut	Nein

• Verbrauch

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus.
Durchschnittswert auf glattem geschliffenem Holz: 1lt. für 12-15 m²

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	12-15m ² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 24-48Std.
Oberflächig trocken:	Nach 6-12Std.
Endhärte:	Nach 1-2 Wochen
Auftrag:	2x

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• Telefon: +49(0)9571/3616

• E-Mail: kontakt@natural-farben.de

• Shop: <https://shop.natural-farben.de>

• Rat & Service, Tipps im Blog: <https://natural-farben.de>



Natural H2 Terrassenöl AQUA



Rat & Service: natural-farben.de

• Vorbereitung

Gut aufrühren! Natural H2 Terrassenöl ist streichfertig und unverdünnt zu verarbeiten.

Untergrund: muss sauber und trocken sein (max. Holzfeuchte 20%). Alte Anstriche säubern oder leicht anschleifen. Jedes Holz ist anders. Wir empfehlen daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche zu machen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!

Dunkle Hölzer, Edelhölzer, harzreiche und pigmenthaltige Hölzer im Freien (Holzroste, Holzdecks, Stege etc.) vor der Erstbehandlung mind. 4-8 Wochen abwittern und mind. einmal abregnen lassen. Druckimprägniertes Holz mind. 3 Monate. Dunkle Edelmöbel vor der Erstbehandlung mit Natural Naturölverdünnung gut abwischen.

Nicht unter 12°C, bei Feuchtigkeit (Nebel, Regen, etc.) sowie direkter Sonneneinstrahlung an heißen Tagen verarbeiten. Obwohl das H2 Terrassenöl trocken und blockfest ist, können sie auch noch nach Tagen ein leichtes (aber nicht klebriges) Haften verspüren. Dies mindert die Qualität des Anstriches jedoch nicht.

Arbeitsgeräte: Pinsel, Schwamm, Schaumstoffwalze, Spritzpistole. Werkzeuge bzw. Geräte mit Wasser und Pflanzenölseife reinigen.

Achtung! Bei Farbtönen mit unterschiedlichen Chargennummern die Gebinde vor Verarbeitung miteinander mischen.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

• Verarbeitung

Neues Holz im Außenbereich wenn möglich auf allen Seiten streichen. In Maserrichtung auftragen und gut ausstreichen. Nach ca. 20-30 Min. die Fläche mit trockenem Pinsel nochmals überstreichen. Noch nicht eingedrungenes Öl wird dadurch gleichmäßig verteilt. 24-48Std. gut belüftet durchtrocknen lassen und dann den zweiten Anstrich gleich wie den Ersten auftragen.

Gartenmöbel: Das Öl wie beschrieben mit trockenem Pinsel nochmals gut vertreiben. Bei Kanten und Ränder können sich Tropfnasen bilden, diese Flächen gut nachwischen. Möbel u. Bodenelemente aus hartem Edelmöbel vor Ingebrauchnahme besonders gut durchtrocknen lassen. Bei niederen Temperaturen, hoher Luft- oder Untergrundfeuchtigkeit, bei gerbsäurehaltigen Hölzern und Tropenhölzern sind Verzögerungen in der Trocknung möglich.

• Tipp

Nicht bewitterte Flächen bzw. Gartenmöbel nach 14 Tagen mit einer sanften Seifenlösung aus **Natural Spezial Reiniger** (50 ml + 5lt lauwarmen Wasser) abwischen.

• Pflege

Frei bewitterte Gartenmöbel oder Bodenflächen 1 x jährlich nachstreichen. Zur Auffrischung einfach dünn überstreichen. Zur laufenden Reinigung empfehlen wir Natural Spezial Reiniger. Keinesfalls sollen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden. Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerschwingbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• Telefon: +49(0)9571/3616

• E-Mail: kontakt@natural-farben.de

• Shop: <https://shop.natural-farben.de>

• Rat & Service, Tipps im Blog: <https://natural-farben.de>


NATURAL-FARBEN.DE