



Farbpigmente – Pigmentpulver: Mischungsverhältnisse

Erd- und Mineralpigmente von KREIDEZEIT Naturfarben

Pigmentanteil für 1 kg Natural Wandfarbe, weiß

| Tönung | Ein Pigment | Mischton 1 : 1 | Mischton 1 : 2 | Mischton 1 : 5 |
|--------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| A | 130 g | 65 g : 65 g | 43 g : 87 g | 22 g : 108 g |
| B | 45 g | 22,5 g : 22,5 g | 15 g : 30 g | 7,5 g : 37,5 g |
| C | 10 g | 5 g : 5 g | 3,3 g : 6,6 g | 1,6 g : 8,3 g |
| D | 2,5 g | 1,25 g : 1,25 g | 0,83 g : 1,6 g | 0,41 g : 2,1 g |

| Tönung A | Tönung B | Tönung C |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5 kg Farbe weiß 650 g Pigment | 5 kg Farbe weiß 225 g Pigment | 5 kg Farbe weiß 50 g Pigment |
| 10 kg Farbe weiß 1,3 kg Pigment | 10 kg Farbe weiß 450 g Pigment | 10 kg Farbe weiß 100 g Pigment |



Die angegebenen Mischungsverhältnisse gelten für [Natural Naturharz Wandfarbe – Innendispersion](#)

Hinweise: Um einen besseren oder originalgetreuen Eindruck von den Farben zu bekommen, empfehlen wir den kostenlosen Flyer mit 72 Farbtönen oder den Erwerb der Kreidezeit-Broschüre: „Wandfarben & Putze – 250 Farbtöne zum Selbstmischen – Farbvorschläge aus 24 Erd- und Mineralpigmenten“ 52 Seiten mit viel Info für 1,90 €. Vor Ort haben wir auch originalbeschichtete Mustertafeln zur Einsicht. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. (Info.L1024)

Dieses Technische Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.

Erd- und Mineral-Pigmente sind Produkte der KREIDEZEIT Naturfarben GmbH, Kassemühle 3, D-31195 Lamspringe
E-Mail: info@kreidezeit.de | Web: www.kreidezeit.de

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.
Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels
• Telefon: +49(0)9571/3616
• E-Mail: kontakt@natural-farben.de
• Shop: <https://shop.natural-farben.de>