



• Anwendungsbereich

Ist eine besonders tief eindringende Pflanzenölverkochnung, welche den Untergrund stark verfestigt und für besonders strapazierbare Oberflächen auf Holz, Kork und Stein sorgt, wie zb. Arbeitsplatten, Möbel, Korkwandfliesen, usw. Nicht geeignet für Möbelkorpus Innenteile (event. Geruchsbildung).

Farbton: farblos und UV-Blocker. **Geprüft nach EN 71-3. Vegan.**

• Eigenschaften

Leicht verarbeitbar und sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Strapazierfähigkeit und bleibt sehr elastisch, kein Abplatzen und keine Blasenbildung, belebt die natürliche Holzmaserung. Die Dampfdiffusion wird nicht beeinträchtigt.

Bei stärkerer Beanspruchung empfehlen wir ein Finish mit

Natural TEC OIL 501 matt.

• Inhaltsstoffe

Leinöl, Leinöl-Standöl, Nußöl, Isoaliphate, Kolophonium, Dammar, Holzöl, Kieselgur, Titanpigmente, Alkohol, Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Technische Daten:

- Farbtöne: farblos, UV-Blocker
- Flammpunkt: über 66°C
- Verdünnung: Natural Naturöl Verdünnung
- Verpackung: 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt. / 30 lt. Großgebinde auf Anfrage
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse

VOC max.

Verdünnung

A/f (max. 700 gr/lt)

max. 490 gr./ lt.

Lösemittel

DIN EN 71-3

DIN 53160

PPWR konform

EMPCo konform

Ja

In Prüfung

Ja

Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)

GISCODE

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Blei, Cadmium, Chrom IV

Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe

Konservierungsmittel

Gefahrgut

M-DF04 | Ö60

Nein

Nicht enthalten

Nicht enthalten

Nicht enthalten

Nein

• Vorbereitung

Den Inhalt der Dose gut aufrühren! Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Ein Verdünnen wird nicht empfohlen! Jedes Holz ist anders. Machen Sie daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber und fettfrei sein. Bei niedriger Raumtemperatur die Eindringzeiten zwischen den Anstrichen etwas verlängern.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

Achtung: Möbelinnenteile (Korpus) nicht ölen. Hier empfehlen wir Bienenwachs Balsam. Gut trocknen lassen.

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch: 12 m² / Liter

Weiterverarbeitbar: Nach 30 min. bei 20°C

Oberflächig trocken: Nach 24-48 Std. bei 20°C

Endhärte: Nach 2-3 Wochen

Auftrag: 2-3x

Weitere empfohlene Produkte:

Natural Tec Oil 501 matt

Natural Pigmentöl

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• Telefon: +49(0)9571/3616

• E-Mail: kontakt@natural-farben.de

• Shop: <https://shop.natural-farben.de>

• Rat & Service, Tipps im Blog: <https://natural-farben.de>



• Verarbeitung

Verarbeitung: Streichen, Rollen, Schwamm, Spritzen

1. Anstrich: Natural Hartöl mittels Pinsel, Schwamm oder Rolle dünn auf die Oberfläche auftragen.

2. Anstrich: nach ca. 30 Min. auf den noch feuchten, ersten Anstrich auftragen. Bei stark strapazierten Oberflächen oder saugendem Untergrund soll ein **3. Anstrich** erfolgen (Verarbeitung wie bei 2. Anstrich).

Die Oberfläche noch etwa 2 Wochen schonen (Endhärte). **Gut lüften!** In den ersten Wochen für eine **gute Raumdurchlüftung** sorgen. Flächen erst nach 2-3 Wochen abdecken.

Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

WICHTIG!

Überstand abnehmen! Spätestens 30 Minuten nach dem letzten Anstrich das nicht eingedrungene Parkettöl mittels saugfähiger Lappen abnehmen. Bereits klebrige Stellen mit einem in Naturölverdünnung getränkten Lappen abwischen. Das restlose Abnehmen des Überstandes garantiert ein gutes Ergebnis!

Während der Trocknungs- und Aushärtezeit nicht abdecken! Ist bautechnisch ein Abdecken unbedingt erforderlich, so darf die Abdeckung frühestens nach 4 Tagen erfolgen, und muss zwischendurch entfernt werden, um den Trocknungsvorgang nicht zu verzögern. Die Endhärte ist nach 14-21 Tagen erreicht.

• Tipp

Um eine noch schönere Oberfläche zu erzielen, empfehlen wir nach einer Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden oder länger, die Oberfläche mit einem Schleifpapier (Körnung 320) oder mit einem Schleifvlies fein zu überschleifen. Nach gründlichem Absaugen des Schleifstaubes die Oberfläche mit Parkettöl oder Fußbodenbienenwachs nochmals dünn aufpolieren.

Gerbsäurehaltige Hölzer (Eiche etc.) und dunkle Hölzer nach ca. 14 Tagen mit warmer Spezialreiniger – Seifenlauge nebelfeucht aufwischen. Dadurch werden die möglicherweise aus dem Holz ausgetretenen, wasserlöslichen Pigmente entfernt. Eventuell mit Pflegewachsöl die Oberfläche dünn nachölen und aufpolieren. Keinesfalls Microfasertücher verwenden.

• Pflege

In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen. Zur laufenden Pflege empfehlen wir: **Natural Spezial Reiniger** und **Pflegewachsöl**. Zum Reinigen des Bodens keinesfalls ein Microfasertuch verwenden. Ist eine Grundreinigung notwendig, empfehlen wir **Natural Intensiv Reiniger**. Den Boden je nach Bedarf dann mit **Pflegewachsöl** nachölen. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Reinigung

Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturölverdünnung und Pflanzenölseife.

• Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Hinweise: Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc.) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung.

Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. (Info.0926 L0926)

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur in Zusammenhang mit Natural Naturfarben erfolgen.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz
E-Mail: office@natural.at | Internet: www.natural.at

Vertrieb: Natural-Farben.de Lipfert & Co. e.K.

Wöhrdstraße 44, D-96215 Lichtenfels

• **Telefon:** +49(0)9571/3616

• **E-Mail:** kontakt@natural-farben.de

• **Shop:** <https://shop.natural-farben.de>

• **Rat & Service, Tipps im Blog:** <https://natural-farben.de>