



■ Anwendungsbereich

Stark strapazierte Flächen benötigen mehr Schutz.

Als zusätzlicher, letzter Anstrich über NATURAL Holzlasur. Ideal für stark bewitterte Holzoberflächen wie z.B.: Wetterseite, Außentüren, Fenster, Gartentische und -bänke. Verstärkt den UV-Schutz bei besonders hellen Farbtönen, jedoch nicht bei einem farblosen Untergrund.

■ Technische Eigenschaften

Natural H2 Wetterschutz ist eine Pflanzenöl-, Naturharz-, Wasser Verkochung. Leicht verarbeitbar, ergiebig, elastisch, guter Verlauf, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Wasser- und Wetterfestigkeit. Frei von Lösemitteln sowie Blei und Cobalt.

Kein Schutz gegen Bläuepilz!
Mischbar mit Natural H2 Lasur.

■ Inhaltsstoffe

Natürliche und modifizierte Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Wasser, lichtechte Erd- und Mineralpigmente, Sikkative.

Lesen Sie unsere Volldeklaration.

■ Verarbeitung

Das Holz mit NATURAL H2 Lasur lt. Verarbeitungshinweis behandeln und mindestens 3 - 4 Wochen trocknen lassen.

Anstrich und raue Stellen leicht über-schleifen (220 - 280).

1 Anstrich NATURAL H2 Wetterschutz durch Streichen oder Spritzen dünn auftragen. Keinesfalls das Produkt zu dick oder mehrschichtig aufgetragen.

■ Renovierungsanstrich

Alte Anstriche auf Haltbarkeit prüfen, abplatzende Stellen bis auf den Untergrund entfernen. Weiterer neuer An-

strichaufbau wie oben beschrieben. Intakte, feste Farbschichten säubern, anschleifen und 1 Anstrich mit NATURAL H2 Wetterschutz aufbringen.

Achtung! Bei mehrfachen und /oder gleichzeitig zu dicken Anstrichen, kann es nach einigen Wochen zu Blasenbildung auf der Oberfläche kommen.

■ Tipp Gartenmöbeln

Tragen Sie H2 Wetterschutz erst ca. 4 - 5 Wochen nach der H2 Lasur auf. Dadurch ist gewährleistet, dass die Lasur optimal durchgetrocknet ist. An den Kanten auf Tropfnasenbildung achten und diese abwischen.

Gut belüften! In den ersten Wochen für eine gute Durchlüftung sorgen, ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen. Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden.

■ Trocknungszeit:

bei 20°C / 50-55% rel. Luftfeuchte
Staubtrocken: 6-12 Stunden
Überstreichbar: 24 Stunden
Schleifbar: 24-36 Stunden

■ Verbrauch:

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus.

Durchschnittswert auf glattem geschliffenem Holz: 1lt. für 10-12 m²

■ Allgemeiner Hinweis

Obwohl die H2 Wetterschutzfarbe trocken und Blockfest ist, können sie auch noch nach Tagen ein leichtes (aber nicht klebriges) Haften verspüren. Dies mindert die Qualität des Anstriches jedoch nicht.

ACHTUNG!

Mit H2 Wetterschutz getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechdose), Tücher großflächig aufhängen oder mit Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden! Das Produkt selbst ist aber nicht brennbar.

Durch die natürlichen Pflanzenöle können arttypische Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

■ Lagerung

Gut verschlossen und für Kinder un-erreichbar lagern.

■ Restentsorgung

Auch natürliche Farbreste und Lösemit-tel nicht ins Abwasser oder Erdreich ent-sorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

■ Gesetze

Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
EU Decopaint VOC A/e
Das Produkt enthält max. 5g/l
GISCODE M-DF03

Allgemeines zu
NATURAL NATURFARBEN werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.